



FICHE TECHNIQUE

Identification et résultat des essais de la pierre naturelle proposée

Nom commercial de la pierre : pierre calcaire de SAINT-MÊME DUR

Lieu d'extraction : SAINT-MÊME LES CARRIÈRES
16 Charente
France

Identification des pièces mises en œuvre : - pavé
- dalle
- bordure

Caractéristiques d'aspect :

Couleur : - nuances de beige clair à blond

Texture : - grain fin

Aspect : - patiné ou vieilli ou égrisé

Essais effectués le 16 Mars 2009

Qualification de l'essai	Résultat	Référence
Masse volumique apparente	2430 kg/m ³	LERM 09.22713.001.01A
Porosité	9,9%	LERM 09.22713.001.01A
Usure au disque	24 mm	LERM 09.22713.001.01A
Glissance	76	LERM 09.22713.001.01A
Compression	72 mpa	LERM 09.22713.001.01A
Flexion	10,7 mpa	LERM 09.22713.001.01A
Gélivité	144 cycles	LERM 09.22713.001.01A